EIGHT GEBRANNATAN FIO MORBIONING COMMOBIN SICH CHURANAGED PIPLE

APPARATUS FOR TESTING CORRESION OF ARRANGED PIPE

Patent Number:

JP59164942

Publication date:

1984-09-18

Inventor(s):

KOIKE MICHITAKA

Applicant(s):

DORYOKURO KAKUNENRYO KAIHATSU JIGYODAN

Requested Patent:

JP59164942

Application Number: JP19830039191 19830311

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01N17/00

EC Classification:

EC Classification:

Equivalents:

JP1660223C, JP3021060B

Abstract

PURPOSE: To make it possible to quantitatively and accurately measure a corrosion amount in the same state as a real arranged pipe, by setting arranged pipe base pieces to the inner peripheral surface of the fluid flow part of a piece holder while arranging a large number of the piece holders in a pipe body in an adjacent state.

CONSTITUTION: After a corrosion test is performed for a set time, an arranged pipe corrosion testing apparatus is returned to a room temp. to stop the flowing of a test fluid and the arranged pipe body 12 is detached from a connecting arranged pipe by releasing a flange joint while a bolt 5 with a spring is detached to free both stops 6, 6'. In this state, respective piece holders 11, 11... are successively pushed out. Each arranged pipe base piece 20 returned to an atmospheric temp. is reduced in the diameter thereof by the lowering of a temp. and can be easily detached from the set surface 19 of a holder main body 12. In the next step, the wt. of each arranged pipe base piece 20 is measured. By this method, a corrosion amount is quantitatively and accurately measured in the same state as a real arranged pipe.

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—164942

⑤Int. Cl.³ G 01 N 17/00

識別記号

庁内整理番号 6611-2G 毯公開 昭和59年(1984) 9月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

匈配管腐蝕試験装置

20特

願 昭58-39191

②出 願 昭58(1983) 3 月11日

⑩発 明 者 小池通崇

茨城県東茨城郡大洗町成田町40

02動力炉·核燃料開発事業団大

洗工学センター内

⑪出 願 人 動力炉・核燃料開発事業団

東京都港区赤坂1丁目9番13号

個代 理 人 弁理士 富田幸春

明 柳 ほ

. 1、発明の名称

配管腐蚀試験装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

〈技術分野〉

開示技術は流体輸送配管の配管素材の腐蚀テスト装置の技術分野に属する。

く変旨の解説〉

而して、この発明は、例えば、原子カプラント

く従来技術〉

周知の如く流体輸送用配管はあらゆる産業分野に利用されており、各種の優れた配管が開発採用されている。

ところで、該配管は経時的に流体流過面が腐蝕され、特に、腐蚀流体輸送配管に於ては配管腐蝕が避けられない。

これに対処するに、定期、不定期的に配管を検査し交換する手段もあるが、耐触性配管を装備することも行われている。

しかし、配管を含む装置には、種々の物があり、 容易に配管の点検、或いは、交換をし難いプラント等もある。

例えば、原子力プラントのポイラー配管等においては、その装置の性質から容易にはその交換が行われ難く、したがって、配管交換が定期的に行われる配管乃至は配管交換時の、或いは、点検時の時期が明らかにされた配管が望まれる。

そのため、上述の如き配管については、その設計において予め経時的腐蝕量が予測出来るような設計や試験が必要とされる。

例えば、上記原子カプラントのポイラー等においては、蒸気と熱水の二相を含む高温高圧水に対する配管の腐蝕鼠を見積もるための試験が必要と

点があった。

更に、電気化学的腐血の影響を防止する為、試験片を電気科学的に外部と絶縁してその腐蝕重量変化を正確に測定する必要があるが、従来態様ではこの点が配慮されない不具合があった。

そのため、このようにして得られた試験データーを実際の配管設計に用いた場合に経時的に増加していく脳血量は該試験データーとは全く異なった不具合さがあった。

〈発明の目的〉

との発明の目的は上述従来技術に基づく配盤としりの問題点を解決すべき技術的課題としいいかかい。 温度、圧力、 温度でかかが、 温度でないないが、 はの配管と同じ状態のした状態を動きにしたが、 ないのでは、 ないの

成ってくる。

これに対処するに、従来は、設計配管の金属材料の腐蝕量を見積もるに際し、材料試験片を板状ピースにしておき、これをテスト流体中の中に適宜固定したり、或いは、オートクレイプ内にセットしたりして、流体腐蝕試験を行い、その前後の重量変化を計量していた。

〈従来技術の問題点〉

さりながら、例えば、原子炉の一次系出口等のような高速二相流流体輸送用配管において、と述り配触を定量的に見積もり試験片ピースのでは、大やの試験片では板状の試験片ピースを際のでは、大やないでは、大きの経時的腐蚀とはデーターが異なる欠点があった。

特に、実際の配管では直管部の他に曲管部があり、就中、曲管部では渦、或いは、流過速度の相対変化等があるために、腐蝕状態が異なり、実際のデーターとは異なる腐蝕データーが得られる難

〈発明の構成〉

この状態で実働流体と同じ流体を流過させて配管素材ピースを電気化学的絶縁材料から成るピースホルダ内周面に対して熱膨脹により膨脹緊着させ、又、その間連続密着ピースホルダ群と、両端

のストッパは熱膨脹により、配管本体の動方向に仲長するが、その仲長量は上記緩衝装置により吸収される。

次にこの発明の1実施例を図面に基づいて説明 すれば以下の通りである。

く実施例-構成〉

1はこの発明の要旨を成す配管腐蝕試験装置であり、例えば、原子力プラント等の原子炉一次系出口等における蒸気と熱水の高速二相流流体輸送用配管に用いる配管素材の腐蝕試験に供せられるものであり、その外側の配管管体 2は当該実施例

影響を避けるため、高純度アルミナのセラミックで作られており、その軸方向後部には第2図に図示する様に、密着嵌合用凹部13が形成されると共に、その軸方向前部には隣接するピースホルダ11の対応する凹部13に密着嵌合する突出部14が形成され、又、その周面にはセラミック製のピースホルダを保護するためのステンレス補強銀15が軸方向全外周長に亘り焼きばめされて緊着嵌装されている。

又、ピースホルダ11の凹部13と突出部14間の内 周面には前記ストッパ 6、 6′の流過口 7の内周 面と面一の流過面を成す流過口17と、セット面19 が段差部18を介して形成されている。

而して、該ピースホルダ11は第1図に示す様に多数個使用されるが、全てのピースホルダ11はその凹部13と突出部14とが互いに密替嵌合でき、且つ、上記流過口17が全て連続になり、ストッパ 6、6′の流過口 7に合致すなるように極めて精密に成形加工されている。

勿論、上記セット面19も全て同一サイズに精密

においては曲管部を成すものであるが、直管部で あっても良い。

而して、該配管管体 2は実配管の配管体でも良いが、該実配管と全く同一の試験用配管管体 2であっても良い。

又、他の配管管体との接続継手を成すフランジ部 3、 3には内部輸送通路の開口 4、 4が設けられている。

そして、該間口 4、 4には緩衝装置としてのバネ付きポルト 5、 5、…を介して短管状のストッパ 6、 6′が輸送通路に挿入掛止されており、該ストッパ 6、 6′内側には試験用流体輸送通路としての流過口 7が形成され、又、基部にはフランジ部 8が設けられている。

又、後述するように、一方のストッパ 6の 物方 向前部には突出部 9が段差状に形成され、他方の ストッパ 6'には凹部10が段差状に形成されてい る。

そして、11はピースホルダであり、そのホルダ 本体12は次述配管素材ピースに対する電気化学的

に加工されている。

而して、20は実配管を成す試験用の配管案材の ピースであり、リング状に形成され、上記ピース ホルダ11のホルダ本体12とは熟彫版係数を異にし、 熱膨服係数の差により試験中において、その外周 面が膨脹して上記ホルダ本体12のセット面19に緊 着し、又、その内周面の流過ロ17′が該ホルダ本 体12の流過ロ17に面ーに成るように、常温では内 外径共に小さく、セット面19に緩く嵌合可能であ るように予め成形されている。

〈実施例一作用〉

上述構成において、第1図右側一点鎖線に示す様に、他の連続配管(例えば、高温・高圧二相流ループ系)から配管管体 2を取外しておき、その一方の開口 4にストッパ 6′をセットし、バネ付きポルト 5で係止させる。

そこで、常温で縮径状態にある配管素材ピース 20を各ピースホルダ11のセット面19に級く嵌合セットし、これを順次該配管体 2内に適宜押し込み 手段により挿入し、最初のピースホルダ11の突出

特開昭59-164942 (4)

部 14をストッパ 6'の凹部 10に密着させ、ピースホルダ 11 相互については前方のピースホルダ 11の凹部 13に後方のピースホルダ 11の突出部 14を相互に厳着させるようにして連続させ、最後のピースホルダ 11に対しては他のストッパ 6を挿入してその凹部 13に突出部 9を嵌合密着させ、そのフランジ部 8をパネ付きボルト 5により配管管体 2のフランジ部 3に係止させる。

このようにセットされた配管管体 2を隣位する配管にフランジ継手を介して固定接続する。

このようにセットした配管腐蝕試験装置 1において、例えば、原子カプラント等の原子炉一次系出口等に於ける蒸気・熱水の高速二相流流体を流過させると、該二相流流体は配管腐蝕試験装置 1の配管管体 2のストッパ 6、 6′及び、各ホルダ11、11…の内部に形成される流過口 7、17、17′を高温、高圧状態で設定高速で流過していく。

すると、金属製の各配管素材ピース20、20…は 該為温によって熱膨膨して増径し、該ホルダ本体 12のセット面19に対して、その外周面が緊着し、

ピースホルダ 11、11、11…は一体となって配管管・体 2にガイドされ、抑出されていく。

この時、最初一方の間口 4に挿入されているストッパ 6′も一体的に押出されることになる。

そして、各ピースホルダ11、11… は順次押出されて最後にすべてのピースホルダ11が押出されることになる。

そして、常温状態に戻された各配管素材ピース 20は、温度が下がることにより稲径し、ホルダ本 体 12のセット面 19より容易に取り外すことができ るようになる。

そこで、収外された各配管素材ピース20の重量 を計測する。

勿論、上記設定時間の試験は複数の設定時間の 段階を重ねて試験することが出来ることは勿論で ある。

そして、上述実施例に則す実験例では、計量測定は1mgのオーダーまで実測可能であり、又、280℃70Kg/cm²程度の高温高圧状態の試験が可能であった。

その流過口17' はホルダ本体12の流過口17に面一になる。

勿論ストッパ 6、 6′の流過口 7の内径とも面 ーになり、定常状態で試験が行われるようになる。

更に、各ピースホルダ11はパネ付きボルト 5で 軽視されるので、各ホルダの管軸方向への熱膨脹 はこれによって吸収され、歪や破損の恐れもない。

そこで、該配管素材ピース 20、20… は腐蝕が進行するようになるが、配管素材ピース 20は高純度アルミナのセラミック性ホルダ本体 12に 囲穣されているいるために、電気化学的影響はない。

このようにして、設定時間腐蝕試験が行われた後、該配管腐蚀試験装置を常温まで戻し、テスト流体の流過を停止し、接続配管から配管体 2をフランジ継手の解離と共に取り外し、パネトッパルト 5、 5、…を取り外すことにより両ストッパ 6を引き出して取外し、適宜押出りをのストッパ 6を引き出して取外した間口 4より、該ストッパ 6を取り外した間口 4より、はストッパ 6を取り外した間口 4より、はストッパ 6を取り外した間口 4より、ホルダ11に対して押圧力を印加すると、

く他の実施例〉

尚、この発明の実施態様は上述実施例に限るものでないことは勿論であり、例えば、配管管体は上述の如く曲管部に限らず直管部でも可能であり、又、ジグザグ状管体でも可能である。

更に、用途によっては密着嵌合用凹部や突山部を省略してもよく、或いは、隣接するピースホルダの位置合せを正確にするため、該ピースホルダの中心軸と、密着嵌合用凹部及び突出部の中心軸をすらしておいてもよい。

これは特に第1図に例示する曲管のごとく、ピースホルダの肉厚が管体の外方部とその内方部で異なる場合、即ち、相互に隣接するピースホルダを予め定められた特定位置関係で成合係止しなければならない場合に特に有効である。

又、対象は原子カプラントの蒸気・熱水の二相 流高温高圧流体等に限らず、例えば、工場用排水、 或は、石油輸送配管等に用いること等も可能であ る。

そして、この発明の試験装置の対象は、高温、

百圧、高速流体はかりでなく常温常圧の流体に対しても、又、低速流体に対しても、更には、低温、低圧の流体に対しても、或いは、粉体と液体との混合流体等に対しても、適用可能であることも勿論である。

く発明の効果〉

したがって、このように選択設計された実配管 は長寿命であり、その保守点検或いは、交換のタ

て配管素材ピースを緊着セットさせることが出来 る優れた効果がある。

更に、又、設計によって該ピースホルダを配管 素材ピースへの電気化学的影響のない質材とする ことにより、セットされた配管素材ピースを輸送 流体内での真の腐蚀発生環境下にさらしめること ができる優れた効果もある。

4. 図面の簡単な説明

図面はこの発明の1実施例を示すものであり、 第1図は配管腐蝕試験装置の全体断面図、第2図 は第1図A部拡大断面図、第3図は第2図抵断面 図である。

20… 配 笹 索 材 ピー ス 、 2… 配 管 管 体 、


イミングが適正に予測出来る効果がある。

而して、試験用配管管体は実配管管体を用いることも出来るし、該実配管管体と同一条件の試験用配管管体を用いることも出来るため、得られるデーターは実配管に生ずる腐蚀状態を現出出来る優れた効果がある。

更に、該多数のピースホルダの各々は、その内部に配管素材ピースをセットできる段差部を有していることにより、ピースホルダと配管素材ピースの熟膨脹係数の差を利用して常温で取り外しが容易であるうえ、試験中は該ピースホルダに対し

1…配管腐血試験装置、 4…開口、 5…級衝装置、 6、6′ …ストッパ、 11…ピースホルダ、 7、17、17′ …流過口、 18…段差部、 19…セット面。

出願人 動力炉・核燃料開発事業団 代理人 富 田 幸 春



.